

SL REFMUL 79

СТО 05802307-0-009-2021

Тип: изделия огнеупорные муллитокорундовые

Назначение: опоры, блоки, подставки, лещади, плиты и сложные фасонные изделия

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFMUL 79
Массовая доля, %: Al_2O_3	79-82
Fe_2O_3	0,2-0,5
SiO_2	19-21
Кажущаяся плотность, г/см ³	2,3-2,5
Открытая пористость, %	22-26
Предел прочности при сжати, Н/мм ²	50
Предел прочности при изгибе, Н/мм ²	25
Остаточное изменение размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °С	0,3
Максимальная температура применения, °С	1700
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °С	> 70
Предельные отклонения по размерам, мм, по ГОСТ 390	

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

