



МКРН-45

СТО 05802307-0-007-2018

Тип: изделия огнеупорные алюмосиликатные
насадочные

Назначение: насадки регенераторов, для кладки
канальных рекуператоров (утилизаторов тепла
отходящих газов) промышленных печей, для кладки
воздухопроводов горячего дутья и других тепловых
агрегатов.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МКРН-45
Массовая доля Al_2O_3 , %, не менее	45
Fe_2O_3 , %, не более	2,8
Остаточное изменение размеров при нагреве, при температуре 1400 °С, %, не более	0,4
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	30
Открытая пористость, %, не более	19
Температура начала размягчения, °С, не ниже	1400
Огнеупорность, °С, не ниже	1750
*Термическая стойкость (нагрев до 1300 °С, охлаждение водяное), количество теплосмен, не менее	3

*Определяется по требованию потребителя

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в
соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru