

МШ-42

СТО 05802307-2-003-2021

Тип: мертель огнеупорный алюмосиликатный

Метод применения: огнеупорный раствор для кладки

Назначение: связывание алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке и сборка составных огнеупорных изделий и узлов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МШ-42
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	42
Fe ₂ O ₃ , не более	2,5
углекислого натрия (Na ₂ CO ₃), в пределах	0,12-0,18
лигносульфонатов (ЛСТ), в пределах	0,07-0,13
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	5
Массовая доля влаги, %, не более	5
Огнеупорность, °С, не ниже	1730
Зерновой состав (массовая доля фракций, прошедших через сетку номер), %:	
2, не менее	-
1, не менее	100
05, в пределах	-
05, не менее	95
009, в пределах	60-85
009, не менее	-

Допускается по соглашению сторон изготовление мертеля марки МШ-42 с массовой долей Fe₂O₃ не более 4%, огнеупорностью не ниже 1710 °С.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717

В мягкие контейнеры с водонепроницаемым вкладышем. Массу мягкого контейнера с мертелем определяют непосредственно после его заполнения и указывают на мягком контейнере; либо в бумажные влагозащитные мешки. Мешки формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 с дополнительной упаковкой в «стретч» или полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, предохраняющую транспортный пакет от попадания атмосферных осадков. Масса мертеля при расфасовке в бумажные влагозащитные мешки должна быть (25,50) кг ± 0,2 кг; либо по согласованию между изготовителем и потребителем допускается другая упаковка, надежно защищающая мертель от увлажнения и загрязнения

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717.

Срок хранения: 1 год от даты изготовления. Хранение осуществляется в крытых складах, в бункерах или контейнерах изготовителя или потребителя в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава.

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации по продукции, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 44 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

