

## ИКББ-35

СТО 05802307-3-009-2021

Тип: изделия огнеупорные керамобетонные

**Назначение:** для работы в агрессивных средах с предельной температурой службы до 1400° С в цветной и чёрной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, энергетике и других отраслях промышленности.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ИКББ-35
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не менее	35
Огнеупорность, °С, не ниже	1700
Пористость открытая, %, не более	21
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не менее	2,1
Предел прочности при сжати, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	20
Предельная температура службы, °С	1400
Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при средней температуре	
200 °С	0,470
400 °С	0,700
600 °С	0,940
800 °С	1,070
Водопоглощение, %, не более	10

**Упаковка:** термоусадочная плёнка

**Срок хранения:** неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

