



SL PRECAST 75

СТО 05802307-3-010-2019

Тип: изделия бетонные огнеупорные
высокоглинозёмистые

Назначение: кладка различных тепловых агрегатов,
работающих при температуре не выше 1500 °С

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | SL PRECAST 75 |
|---|---------------|
| Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее | 75 |
| CaO, не более | 5 |
| Fe ₂ O ₃ , не более | 0,5 |
| Плотность, г/см ³ , в пределах после сушки при 110 °С | 2,6±10% |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее после сушки при 110 °С | 65 |
| после обжига при 1500 °С | 80 |
| Остаточные изменения размеров после выдержки в течение 2 ч при температуре, °С | 1500 |
| %, не более | 1,5 |
| Максимальная температура применения, °С | 1500 |

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых
складах по высоте не более 2 ярусов

Хранение и транспортирование изделий в
соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru