

ИКБО-35

СТО 05802307-3-009-2021

Тип: изделия огнеупорные керамобетонные

Назначение: для работы в агрессивных средах с предельной температурой службы до 1400° С в цветной и чёрной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, энергетике и других отраслях промышленности.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ИКБО-35
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	35
Огнеупорность, °С, не ниже	1700
Пористость открытая, %, не более	22
Плотность, г/см ³ , не менее	2,1
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	50
Предельная температура службы, °С	1400
Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при средней температуре	
200 °С	0,470
400 °С	0,700
600 °С	0,940
800 °С	1,070
Водопоглощение, %, не более	10

Упаковка: термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

