

SL PRECAST 52

СТО 05802307-3-001-2019

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: футеровка глиссажных (подовых) труб, пода печных вагонеток, установки сводов и стен различных тепловых агрегатов, горелочные камни, работающие при температуре не выше 1500 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 52
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	52
CaO, не более	5
Fe ₂ O ₃ , не более	1,5
Плотность, г/см ³ , в пределах, после сушки при 110°С	2,2±10%
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее после сушки при 110 °С	60
после обжига при 1100 °С	50
Остаточные изменения размеров после выдержки в течение 2 ч при температуре, °С	1100
%, не более	0,5
Максимальная температура применения, °С	1500

Предельные отклонения, мм, по ГОСТ 390

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru