

ИКББ-20К

СТО 05802307-3-009-2021

Тип: изделия огнеупорные керамобетонные

Назначение: для работы в агрессивных средах с предельной температурой службы до 1400 °С в цветной и чёрной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, энергетике и других отраслях промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ИКББ-20К
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	28
SiC, не менее	19
Огнеупорность, °С, не ниже	1680
Пористость открытая, %, не более	21
Плотность, г/см ³ , не менее	2,2
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	20
Предельная температура службы, °С	1400
*Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при средней температуре	
200° С	0,820
400° С	1,100
600° С	1,370
800° С	1,560
Водопоглощение, %, не более	10

Упаковка: термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

