



## ИФТС-450 (1220)

СТО 05802307-1-011-2017

**Тип:** изделия фасонные теплоизоляционные  
стекловолокнистые

**Назначение:** теплоизоляция водогрейных котлов, в электропечах, футеровки трубок и лотков разлива алюминия, изоляция тигля в индукционных печах, уплотнения электродного отверстия на агрегатах печь-ковш (АПК) электродуговых печей и других целях с классификационной температурой 1220 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ИФТС-450 (1220)
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	10
Кажущаяся плотность, кг/м <sup>3</sup> , не более	450
Предельное отклонение размеров изделий, мм: до 100 вкл св 100 до 450 вкл св 450	±3 ± 5 ± 1,5%

Форма, размеры, предельные отклонения размеров должны соответствовать чертежам заказчика и быть согласованы между изготовителем и потребителем. При отсутствии в чертеже предельных отклонений размеров, изготовитель вправе в одностороннем порядке использовать предельное отклонение размеров, указанное в таблице.

Наличие на поверхности изделий следов адьюстирования (доводки продукции до требований настоящего стандарта организации) не является браковочным признаком, т.к. адьюстирование продукции предусмотрено технологическим процессом.

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717  
По согласованию между изготовителем  
и потребителем возможно изменение упаковки

**Срок хранения:** неограничен, хранение  
осуществляется в крытых складах в условиях,  
исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продуктах  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

**Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.**

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50  
[mtk-sl@slsoz.ru](mailto:mtk-sl@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)