



Kaowool® Boards D 1260

СТО 05802307-1-016-2016

Тип: плита стекловолокнистая огнеупорная

Назначение: теплоизоляция различных нагреваемых объектов, футеровка требующихся более высокой жесткости и плотности, чем рулонные материалы (плиты имеют улучшенные теплоизоляционные свойства и сопротивление эрозионному износу)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Kaowool® Boards D 1260
Классификационная температура	1260 °C
Относительное изменение массы при прокаливании, в пределах, %	5-10
Кажущаяся плотность в несжатом виде, кг/м ³	400±10%

Плиты в зависимости от способа дополнительной обработки подразделяются на механически обработанные (GR) и необработанные.

РАЗМЕРЫ ПЛИТ, МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ (GR)	РАЗМЕРЫ ПЛИТ НЕОБРАБОТАННЫХ
Длина — 1200; 1000 мм, допуск ±2 мм;	Длина — 1200; 1000 мм, допуск + 30 мм минус 10 мм
Ширина — 1000; 500 мм, допуск ±2 мм;	Ширина — 1000; 500 мм, допуск + 30 мм минус 10 мм
Толщина — 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50, допуск ±2 мм	Толщина — 10; 20; 30; 40; 50, допуск ±5 мм

Допускается изготовление плит по чертежам заказчика (спец. заказ), форма и размеры, которых должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717. **Срок хранения:** неограничен, при соблюдении По согласованию между изготовителем условий хранения и транспортирования и потребителем возможно изменение упаковки

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50
mtk-sl@slsoz.ru
slsoz.ru