СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

ИФТС-500 (1260)

СТО 05802307-1-011-2022

Тип: изделия фасонные теплоизоляционные стекловолокнистые

Назначение: теплоизоляция водогрейных котлов, в электропечах, футеровка сифонных трубок и лотков разлива алюминия, изоляция тигля в индукционных печах, уплотнение электродного отверстия на агрегатах печь-ковш (АПК) электродуговых печей с классификационной температурой 1260 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ИФТС-500 (1260)
Массовая доля Al_2O_3, %	42
Относительное изменение массы при прокаливании, %	4,7
Кажущаяся плотность, кг/м^3	285
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре, °С	
200	0,067
400	0,087
600	0,115
800	0,161
Предельное отклонение размеров изделий, мм:	
до 100 вкл	±3
св 100 до 450 вкл	± 5
св 450	± 1,5%

Форма, размеры, предельные отклонения размеров должны соответствовать чертежам заказчика и быть согласованы между изготовителем и потребителем. При отсутствии в чертеже предельных отклонений размеров, изготовитель вправе в одностороннем порядке использовать предельное отклонение размеров, указанное в таблице.

Наличие на поверхности изделий следов адъюстирования (доводки продукции до требований настоящего стандарта организации) не является браковочным признаком, т.к. адъюстирование продукции предусмотрено технологическим процессом.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717. По согласованию между изготовителем и потребителем возможно изменение упаковки

Срок хранения: неограничен. Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58 e.centr@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74 tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

ООО «ДКС РУС»

2023