

SL MAREF 95

СТО 05802307-0-005-2020

Тип: изделия высокоглинозёмистые уплотненные
Метод применения: кладка

Назначение: футеровка различных тепловых агрегатов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL MAREF 95
Массовая доля, %: Al_2O_3	95
Fe_2O_3	0,2
Открытая пористость, %	15
Кажущаяся плотность, г/см ³	3
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	>100
Температура деформации под нагрузкой, °С	>1700
Остаточные изменения размеров при нагреве при температуре 1600 °С, %	0,1
Теплопроводность, Вт/мК:	
при средней температуре 105°С	2,7
при средней температуре 815°С	2,8
при средней температуре 1100°С	2,85

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

