



## МКРГП-600

ТУ 14-8-440-83

**Тип:** плита огнеупорная теплоизоляционная из муллитокремнезёмистой ваты

**Назначение:** футеровка тепловых агрегатов с температурой службы до 1250 °С.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРГП-600
Массовая доля Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, не менее	46
Изменение массы при прокаливании, %, не более	14
Плотность кажущаяся, кг/м <sup>3</sup> , не более	600
Теплопроводность при средней температуре (600±25) °С, Вт/(м·К), не более	0,28
Температура применения, °С, не выше	1250
Влага гигроскопическая, %, не более	1,0
Размеры, мм	
Длина	550±700±10
Ширина	400±550±10
Толщина	30, 40, 50, 60, 70, 80, 100±5
Отбитость углов и рёбер, мм, не более	
Длиной	30
Глубиной	20
Кривизна, мм, не более	12

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717.

**Срок хранения:** неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

**Транспортирование и хранение:** по ГОСТ 24717.

Хранение осуществляется в условиях, исключающих попадание влаги

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

