

SL PRECAST LC 97

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные низкоцементные

Назначение: применяются в печах цветной металлургии, в печах нефтехимической промышленности (пиролиза, риформинга и т.п.); в термических печах; футеровка сливных желобов

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | SL PRECAST LC 97 |
|--|------------------|
| Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ | 97 |
| CaO | 2 |
| Fe ₂ O ₃ | 0,05 |
| Средняя плотность, г/см ³ | 3,0 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм ² | 90 |
| Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре 1500 °С | 0,2 |
| Теплопроводность, Вт(м·К), при средней температуре, °С: | |
| 200 | 3,200 |
| 400 | 3,071 |
| 600 | 2,730 |
| 800 | 2,638 |
| Максимальная температура применения, °С | 1800 |
| Открытая пористость, % | 20 |

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57,
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

