

МКФ-95

СТО 05802307-2-003-2021

Тип: мертель корундовый на фосфатной связке

Метод применения: огнеупорный раствор для кладки

Назначение: связывание алюмосиликатных и

корундовых изделий в огнеупорной кладке и сборка составных огнеупорных изделий и узлов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МКФ-95
Массовая доля, %: Al_2O_3 , не менее	95
P_2O_5 , в пределах	2,5-3
Зерновой состав (массовая доля фракций, прошедших через сетку номер), %:	
2, не менее	-
1, не менее	-
05, в пределах	-
05, не менее	100
009, в пределах	-
009, не менее	95

Мертель марки МКФ-95 состоит из двух компонентов и поставляется в виде сухого порошка и жидкой связки. Смешивание компонентов производится непосредственно перед применением.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717. По согласованию между изготовителем и потребителем возможно изменение упаковки

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717. Транспортирование не ниже +2°C.

Срок хранения: для мертеля марки МКФ-95 - неограничен. Для жидкой связки не более 1 года со дня изготовления, при температуре не ниже +2°C. Хранение осуществляется в крытых складах, в бункерах или контейнерах изготовителя или потребителя в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

