



## ШТ-0,6 А

СТО 05802307-0-001-2017

Тип: изделия огнеупорные алюмосиликатные  
теплоизоляционные

**Назначение:** применяют в рабочей (незащищенной) футеровке печей, не подвергающейся действию расплавов, истирающих усилий и механических ударов, или в промежуточной (защищенной) изоляции.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ШТ-0,6 А
Кажущаяся плотность, г/см <sup>3</sup> , в пределах	0,5-0,7
Остаточное изменение размеров, %, не более при температуре °С, %	0,7 1150
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	0,9
Теплопроводность, Вт/(м К), не более при средней температуре, °С: (350±25)	0,25

Форма и размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 5040

**Упаковка:** по ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [sloz.ru](http://sloz.ru)

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru  
slsoz.ru