

SL PRECAST PC 96

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия огнеупорные бетонные

Назначение: применяются в нефтехимической промышленности. По своим показателям соответствуют аналогам, изготовленным по ASTM C-401-91 (Class G – высокопрочный бетон), разработанным в соответствии со спецификацией нефтяной промышленности Exxon IP 19.3.2 тип 1 «Hydraulic setting erosion resistance». Применяются в установках вторичного риформинга аммиака, установках регенерации серы и других агрегатах. Имеют повышенную прочность и абразивную стойкость

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST PC 96
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	95
CaO, не более	4,5
Fe ₂ O ₃ , не более	0,3
Предел прочности при сжати, Н/мм ² , не менее	30
Плотность, г/см ³ , в пределах	2,75±10%
Остаточные изменения размеров после выдержки в течение 2 ч при температуре, °С	1000
%, не более	0,1
Максимальная температура применения, °С	1800

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

