



## SL 23

СТО 05802307-0-002-2019

**Тип:** изделия теплоизоляционные огнеупорные

**Метод применения:** кладка

**Назначение:** применение в доменном, сталелитейном и алюминиевом производствах; при производстве котельного оборудования; в керамической, нефтехимической и стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL 23
Массовая доля, %:	
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не менее	40
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более	2,0
Классификационная температура, °С	1380
Кажущаяся плотность, г/см <sup>3</sup> , не более	0,68
Остаточное изменение линейных размеров, %, не более	2,0
при температуре, °С	1380
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	1,0
*Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при средней температуре, °С	
200	0,18
350	0,20
600	0,24
800	0,27

\* Значения являются справочными данными

Форма и размеры по ГОСТ 5040 для марки SL 23 соответственно марке ШТ-0,4 и по чертежам заказчика, согласованные между изготовителем и потребителем

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717.

**Срок хранения:** неограничен при соблюдении правил транспортирования и хранения

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

**Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации по продукции, могут изменяться без дополнительного уведомления.**

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, [refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)