

**Инструкция**  
**по применению смесей огнеупорных бетонных теплоизоляционных**  
**марок SL ISOCAST® 1,0-1100 T, SL ISOCAST® 124 T**

Смеси огнеупорные бетонные теплоизоляционные марок SL ISOCAST® 1,0-1100 T, SL ISOCAST® 124 T (далее по тексту смеси) предназначены для изготовления теплоизоляционного слоя футеровок методом торкретирования с температурой применения не выше 1100 °С.

Смеси имеют цементную основу. При работе со смесями используют индивидуальные средства защиты от пыли по ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.294, Р 2.2.2006-05. Работу проводят в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

Для нанесения футеровки методом торкретирования необходимо строгое соблюдение подробных указаний данной инструкции:

1. **При мокром методе торкретирования:** Смесь загружается в смеситель и затворяется чистой питьевой водой с температурой в пределах от 20 °С до 25 °С в количестве 38-48 % от количества смеси. Рекомендуется первоначально добавить 80-90 % воды, остальную воду добавлять маленькими порциями до достижения необходимой консистенции. Общий цикл приготовления торкрет-массы составляет не менее 5 минут, дать торкрет-массе отстояться 5 минут и повторно перемешать в течение 1 минуты. Затем готовая торкрет-масса поступает в торкрет-пушку.

**При сухом методе торкретирования:** Перед загрузкой смеси в торкрет-пушку, для предотвращения её пыления, рекомендуется первоначально добавить в неё от 2% до 5 % воды в течение от 1 минуты до 1,5 минут. При оптимальном содержании добавленной воды смесь сохраняет сыпучее, зернистое состояние, без образования комков. Затем смесь загружается в торкрет-пушку. Затворение смеси чистой питьевой водой, имеющей температуру в пределах от 20 °С до 25 °С, осуществляется непосредственно в сопле торкрет-пушки. Суммарное количество воды затворения составляет 38-48 % от количества смеси.

2. Торкрет-массу наносят на чистую увлажненную поверхность с температурой от 10 °С до 30 °С в течение 15 минут после ее приготовления. Положительная температура должна поддерживаться на всех этапах изготовления футеровки до её сушки.

3. Торкрет-массу наносят на поверхность отдельными секциями размерами 1м×1м в шахматном порядке, высотой на всю толщину футеровки. Секции формируются при помощи металлических или деревянных шаблонов (реек), устанавливаемых перпендикулярно к торкретируемой поверхности, сопло торкрет-пушки должно располагаться на расстоянии приблизительно 0,5-1 м от неё. Толщину наносимого слоя футеровки контролируют по высоте шаблонов.

4. Торкретирование вертикальных поверхностей следует производить в направлении снизу вверх, иначе отскок будет загрязнять поверхности и анкера, расположенные ниже торкретируемых участков.

5. Торкретирование секции должно быть завершено на полную толщину до момента схватывания бетона. Если, вследствие перерыва в работе, бетон на определённом участке затвердевает до нанесения футеровки на полную толщину, этот бетон должен быть полностью удалён. Уложенный торкрет-бетон имеет неровную поверхность. Излишек бетона срезать до заданной толщины с помощью мастерка или грубой щётки. Заглаживания поверхности следует избегать. Поверхность футеровки следует поддерживать во влажном состоянии в течение двух суток после завершения торкретирования.

6. До начала эксплуатации при высоких температурах бетонная футеровка должна быть высушена. Сушку разрешается начинать не раньше, чем через трое суток после окончания футеровочных работ.

7. Сушка и последующий обжиг изделий из смеси производится по следующему режиму:

- подъём температуры до 150 °С со скоростью не более 20 °С/час;
- выдержка при 150 °С в течение 1 часа на 10 мм футеровки;
- подъём температуры от 150 °С до 650 °С со скоростью 10 °С/час;
- выдержка при 650 °С в течение 1 часа на 10 мм футеровки;
- подъём температуры от 650 °С до рабочих температур со скоростью 30 °С/час;
- скорость охлаждения не должна превышать 55 °С/час.

Хранятся смеси в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки.

Срок хранения смесей в упаковке составляет 6 месяцев со дня изготовления, при условии сохранения целостности упаковки во время хранения. По истечении 6 месяцев допускается проведение повторных испытаний смеси по всем показателям, указанным в таблице 2 СТО 05802307-3-006-2019, в случае положительных результатов разрешается дальнейшее использование смеси.

По вопросам поставки смеси обращаться в адрес АО «Сухоложский огнеупорный завод» по телефонам: +7 (34373) 64-4-38, 64-4-02, 64-4-74, 64-3-42.

По вопросам применения смеси обращаться по телефонам: +7 (34373) 64-4-00, 64-3-66, 64-3-58.