



## SL PRECAST 62

СТО 05802307-3-010-2019

Тип: изделия бетонные огнеупорные  
высокоглинозёмистые

Назначение: кладка различных тепловых агрегатов,  
работающих при температуре не выше 1500 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 62
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не менее	62
CaO, не более	8
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более	1,5
Плотность, г/см <sup>3</sup> , в пределах после сушки при 110 °С	2,4±10%
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup> , не менее после сушки при 110 °С	50
после обжига при 1500 °С	70
Остаточные изменения размеров после выдержки в течение 2 ч при температуре, °С	1500
%, не более	1,5
Максимальная температура применения, °С	1500
Предельные отклонения, мм, по ГОСТ 390	

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в  
соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru  
slsoz.ru