

**Инструкция по применению мастики термостойкой
марки МТ-1**

Мастика термостойкая марки МТ-1 (далее по тексту мастика) предназначена для применения в промышленности для конструкционного склеивания (герметизации) огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолоконистых, стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных, муллитокремнезёмистых и полукислых общего назначения, а также изделий огнеупорных бетонных, для заделки швов и соединений в местах контакта изделий, для мелкого ремонта поверхностей и местного ремонта (сколы, выбоины и т.п), для обмазки материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолоконистых, стекловолокна огнеупорного керамического с целью защиты от воздействия на них агрессивных сред с температурой применения до 1500⁰С.

При применении мастики необходимо строгое соблюдение данной инструкции!

- 1 При работе с мастикой температура помещения должна быть выше 15⁰С, температура склеиваемых поверхностей должна быть в пределах от + 5⁰С до +140⁰С. При пониженных температурах время схватывания увеличивается.
 - 2 Перед применением мастику требуется тщательно размешать до однородной консистенции.
 - 3 В случае загустевания мастики допускается разведение её чистой горячей водой, в количестве не более 30% от общего веса мастики, и не более одного раза. Введение воды рекомендуется производить постепенно с непрерывным и тщательным перемешиванием вручную или при помощи дрели с насадкой. Перемешивание необходимо продолжать до получения эластичной консистенции.
 - 4 Поверхности на которые наносится мастика должны быть предварительно очищены от пыли, грязи, масла и т.п.
 - 5 Нанесение мастики производится любым штукатурным инструментом. Перед нанесением мастики склеиваемые поверхности смачиваются предварительно водой. Нанесение мастики на склеиваемые поверхности должно быть с нажимом, равномерным и сплошным, без пробелов. Рекомендуемая толщина слоя от 2 мм до 5 мм. Мастику наносят на обе склеиваемые поверхности.
 - 6 Склеиваемые поверхности должны быть плотно прижаты друг к другу. Возможно использование фиксирующих средств (устройств).
 - 7 Рекомендуется выработать весь объём готовой к применению мастики за один раз. В процессе работы, для предотвращения высыхания мастики, рекомендуется упаковку с мастикой прикрывать крышкой.
 - 8 Время полного высыхания мастики 24 часа.
 - 9 Срок хранения в крытых складах, в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков, в герметично закрытой таре составляет 5 месяцев от даты изготовления.
 - 10 Расход мастики на 1 м² - для марки МТ-1 составляет 3,8 кг.
 - 11 При работе с мастикой должны использоваться индивидуальные средства защиты по ГОСТ 12.4.041, ГОСТ 12.4.191, Р 2.2.2006-05, ГОСТ 12.4.103.
 - 12 Не допускается нанесение мастики на вибрирующую поверхность. Эксплуатация мастики, находящейся под воздействием вибрации допускается только после полного её затвердевания (приблизительно от 24 часов до 48 часов)
- По вопросам поставки мастики обращаться в адрес ООО «Торговый Дом «Сухоложские огнеупоры» по телефонам 8 (34373)3-25-50, 64-4-16, 64-4-43, 64-438
По вопросам применения клея обращаться по телефонам 8 (34373) 64-3-58, 64-2-87,64-3-66.

(редакция 2)