

SL PRECAST 95

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: используются в печах цветной металлургии, в термических печах различных отраслей, для футеровок печных вагонеток. По своим показателям соответствуют аналогам, изготовленным по ASTM C-401-91 (Class G – высокопрочный бетон). Еххон-IP 19.3.3/Еххон-GP 19.3.3 и широко применяются в нефтехимической промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 95
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	95
CaO	4
Fe ₂ O ₃	0,1
Средняя плотность, г/см ³	2,9
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	90
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре, 1500 °С	0,3
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре: 200 °С	0,663
400 °С	0,923
600 °С	0,963
800 °С	1,016
Максимальная температура применения, °С	1800

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

