

SL PRECAST NC 50

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: изделия бесцементные, применяются для тяжелых режимов работы, где необходима повышенная механическая прочность и абразивная стойкость в условиях воздействий высоких температур, а также в случае ремонтов/выполнении футеровок в предельно ограниченные промежутки времени

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST NC 50
Массовая доля, %: Al_2O_3	50
CaO	0,1
Fe_2O_3	0,8
Средняя плотность, г/см ³	2,3
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	80
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре 1500 °С	0,3
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре: 200 °С	0,959
400 °С	0,928
600 °С	0,883
800 °С	0,955
Максимальная температура применения, °С	1500

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»