

## SL PRECAST ULC 98

СТО 05802307-3-001-2022

**Тип:** изделия бетонные огнеупорные  
ультранизкоцементные

**Назначение:** высокотехнологичная группа  
ультранизкоцементных бетонных изделий  
изготовлена из первосортного сырья и специальных  
связующих. По причине минимального содержания  
СаО, данная продукция характеризуется отличной  
механической прочностью и огнеупорностью после  
термообработки. Продукция специально разработана  
для тяжелых условий эксплуатации

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST ULC 98
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	98
CaO	1
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,01
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>	150
Средняя плотность, г/см <sup>3</sup> , после сушки при 110°C	3,1
Теплопроводность, Вт/(м·К)	
при 200 °С	1,208
при 400 °С	1,499
при 600 °С	1,606
при 800 °С	1,855
Остаточные изменения размеров, % после обжига при 1500 °С	0
Максимальная температура применения, °С	1800
Открытая пористость, %	15
Температура начала размягчения под нагрузкой, °С	>1650

**Упаковка:** термоусадочная плёнка

**Срок хранения:** неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых  
складах по высоте не более 2 ярусов

В зависимости от конфигурации изделий допускается  
их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в  
соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

**Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.**

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

