

ЗП-2

СТО 05802307-6-003-2021

Тип: покрытие защитное термостойкое

Метод применения: согласно инструкции на данный вид материала

Назначение: защита футеровки тепловых агрегатов и как кладочный материал с температурой применения не выше 1300 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ЗП-2
Массовая доля, % оксида алюминия (Al_2O_3)	32
Относительное изменение массы при прокаливании, %	2,5
Массовая доля влаги, %	0,4

Покрытие поставляется в виде сухого порошка и производится непосредственно перед применением в соотношении порошок и вода – 78:22 соответственно.

Упаковка: по ГОСТ 24717. Мешки формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 с дополнительной упаковкой в пленку «стретч» или полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354.

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717.

Хранение покрытия осуществляется в крытых складах, бункерах или контейнерах в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава.

Срок хранения: не более 12 месяцев со дня изготовления

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

