



Kaowool® Boards Strong 1260

СТО 05802307-1-016-2016

Тип: плита стекловолокнистая огнеупорная

Назначение: теплоизоляция различных нагреваемых объектов, футеровка требующихся более высокой жесткости и плотности, чем рулонные материалы (плиты имеют улучшенные теплоизоляционные свойства и сопротивление эрозионному износу)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Kaowool® Boards Strong 1260
Классификационная температура	1260 °С
Относительное изменение массы при прокаливании, в пределах, %	5-10
Кажущаяся плотность в несжатом виде, кг/м ³	330 ±10%

Плиты в зависимости от способа дополнительной обработки подразделяются на механически обработанные (GR) и необработанные.

РАЗМЕРЫ ПЛИТ, МЕХАНИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ (GR)	РАЗМЕРЫ ПЛИТ НЕОБРАБОТАННЫХ
Длина — 1200; 1000 мм, допуск ±2 мм; Ширина — 1000; 500 мм, допуск ±2 мм; Толщина — 10;15;20;25;30;35;40;45;50, допуск ±2 мм	Длина — 1200;1000 мм, допуск + 30 мм минус 10 мм Ширина — 1000; 500 мм, допуск + 30 мм минус 10мм Толщина — 10;20;30;40;50, допуск ±5 мм

Допускается изготовление плит по чертежам заказчика (спец. заказ), форма и размеры, которых должны быть согласованы между изготовителем и потребителем.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717. По согласованию между изготовителем и потребителем возможно изменение упаковки
Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50
mtk-sl@slsoz.ru
slsoz.ru