



SL PRECAST LC SiC 85

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: изделия низкоцементные, применяются в футеровках печей и агрегатах цементной промышленности; как направляющие в термических печах

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST LC SiC 85
Массовая доля, %: CaO	2,2
Fe ₂ O ₃	0,4
SiC	85
Средняя плотность, г/см ³	2,4
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	70
Остаточные изменения размеров после выдержки 2 ч, %, при температуре, 1550 °С	0,3
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре: 200 °С	0,900
400 °С	1,330
600 °С	1,760
800 °С	2,180
Максимальная температура применения, °С	1550

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»