

SL PRECAST 1,2-1350

СТО 05802307-3-005-2019

Тип: изделия бетонные огнеупорные теплоизоляционные

Назначение: применяются в теплоизоляционном слое в плавильных, термических, обжиговых печах, в печах и агрегатах нефтехимической и цементной промышленности; футеровка печей, газоходов, печных труб и агрегатов, без механической и истирающей нагрузки на футеровку, с нейтральной или окислительной средой

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 1,2-1350
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	47
CaO	13
Fe ₂ O ₃	0,6
Кажущаяся плотность, г/см ³	1,3
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	13
*для изделий с индексом «F»	6
Теплопроводность, Вт/(м·К), при средней температуре, °С	
200	0,222
400	0,267
600	0,300
800	0,355
Остаточные изменения размеров, %, при температуре 1350 °С	0,9
Максимальная температура применения, °С	1350

*Наличие в марках изделий индекса «F» обозначает, что изделия обжиговые

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru