

## МЛТ-1,3 А

СТО 05802307-0-001-2017

Тип: изделия огнеупорные алюмосиликатные  
теплоизоляционные

**Назначение:** применяют в рабочей (незащищенной) футеровке печей, не подвергающейся действию расплавов, истирающих усилий и механических ударов, или в промежуточной (защищенной) изоляции.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЛТ-1,3 А
Кажущаяся плотность, г/см <sup>3</sup> , в пределах	1,1-1,4
Остаточное изменение размеров, %, не более при температуре °С, %	1,5 1550
Предел прочности при сжати, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	3,0
Теплопроводность, Вт/(м К), не более при средней температуре, °С: (350±25)	0,50

Форма и размеры должны соответствовать требованиям ГОСТ 5040

**Упаковка:** по ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам  
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам  
заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, [refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)