



МОТСП-300

СТО 05802307-1-008-2016

Тип: прокладки стекловолокнистые
теплоизоляционные огнеупорные

Назначение: теплоизоляция приемной трубы
глушителя, выпускной системы автомобиля при
температуре службы до 1150 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МОТСП-300
Массовая доля Al_2O_3 , %, не менее	48
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	2
Кажущаяся плотность, $кг/м^3$, не более	300
Предел прочности на разрыв, $Н/мм^2$, не менее	0,01
Гибкость (диаметр валика при оборачивании, которого изделие не имеет трещин и надломов), мм	57
Толщина, мм, в пределах	$5 \cdot 10^{-3}$
Теплопроводность*, $Вт/м \cdot К$, при средней температуре $(600 \pm 25) ^\circ C$, не более	0,15
Трещины, надрывы, надрезы, сквозные отверстия, наличие посторонних включений «шкварок»	Не допускаются

*Определяется один раз в год

Форма и размеры изделий должны соответствовать чертежам заказчика и быть согласованы между изготовителем и потребителем.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717

Транспортирование согласно ГОСТ 24717.

Срок хранения: неограничен, в условиях исключающих попадание на них влаги, масел и других веществ

Подробная информация о продуктах на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
заказа изделий: tdom@slsoz.ru

ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 43 54, 6 44 02, 3 25 50
mtk-sl@slsoz.ru
slsoz.ru