

## МКРКТТ-500

ТУ 1593-008-05802307-2001

**Тип:** трубки огнеупорные теплоизоляционные  
стекловолокнистые картонные

**Назначение:** теплоизоляция цилиндрических  
поверхностей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	МКРКТТ-500
Массовая доля на прокаленное вещество $Al_2O_3$ , %	52
Относительное изменение массы при прокаливании, %	1,5
Кажущаяся плотность, $кг/м^3$	293
Температура применения, °С	1150

Форма, размеры изделий и предельные отклонения по размерам должны соответствовать чертежам заказчика и быть согласованы между изготовителем и потребителем

**Упаковка:** в соответствии ГОСТ 24717

**Срок хранения:** неограничен, при соблюдении  
условий хранения и транспортирования

**Транспортирование и хранение:** по ГОСТ 24717

Хранение изделий осуществляется в крытых складах в  
условиях, исключающих попадание атмосферных  
осадков

Подробная информация о продуктах  
на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

