

## ПГМС-23

ТУ 1522-011-05802307-2004

**Тип:** порошок из глины среднезернистый, с массовой долей  $Al_2O_3$  не менее 23%

**Назначение:** для изготовления огнеупорных масс, обмазок, мертелей

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ПГМС-23
Массовая доля $Al_2O_3$ на прокаленное вещество, %	27
Огнеупорность, °С	1655

  

Зерновой состав	Значение
Остаток на сетке №3	1
Остаток на сетке №2	2
Проход через сетку №05	77

**Упаковка:** по ГОСТ 24717.

Транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

