

## SL PRECAST BR A-I

СТО 05802307-3-007-2019

**Тип:** изделия бетонные жаростойкие  
**Применение:** футеровка тепловых агрегатов

**Назначение:** применение изделий при температуре эксплуатации не выше 1300 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST BR A-I
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup> , не менее, после сушки при 110 °С после обжига при 1300 °С	25
	40
Температура службы, °С	1300
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не более, после сушки при 110 °С	2,2±10%
Остаточное изменение размеров после выдержки 2 ч. не более, %, при температуре, °С	1
	1300

Предельные отклонения, мм, по ГОСТ 390

**Упаковка:** термоусадочная пленка

**Срок хранения:** неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

**Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.**

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, [refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)