



ИФТС-200 (1425)

СТО 05802307-1-011-2017

Тип: изделия фасонные теплоизоляционные
стекловолокнистые цирконийсодержащие

Назначение: теплоизоляция передней крышки
водогрейных котлов, в электропечах, футеровки
трубок и лотков разлива алюминия, изоляция в
индукционных печах, уплотнения электродного
отверстия на агрегатах печь-ковш (АПК)
электродуговых печей и других целях с
классификационной температурой 1425 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	ИФТС-200 (1425)
Массовая доля Al ₂ O ₃ , % не менее	28
Массовая доля ZrO ₂ , % не менее	9
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	5
Кажущаяся плотность, кг/м ³ , не более	200
Предельное отклонение размеров изделий, мм:	
до 100 вкл	±3
св 100 до 450 вкл	± 5
св 450	± 1,5%

Форма, размеры, предельные отклонения размеров должны соответствовать чертежам заказчика и быть согласованы между изготовителем и потребителем. При отсутствии в чертеже предельных отклонений размеров, изготовитель вправе в одностороннем порядке использовать предельное отклонение размеров, указанное в таблице.

Наличие на поверхности изделий следов адьюстирования (доводки продукции до требований настоящего стандарта организации) не является браковочным признаком, т.к. адьюстирование продукции предусмотрено технологическим процессом.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717
По согласованию между изготовителем
и потребителем возможно изменение упаковки

Срок хранения: неограничен, хранение
осуществляется в крытых складах в условиях,
исключающих попадание атмосферных осадков

Подробная информация о продуктах
на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
заказа изделий: tdom@slsoz.ru