

## МШ-42

СТО 05802307-2-003-2021

**Тип:** мертель огнеупорный

**Метод применения:** огнеупорный раствор для кладки

**Назначение:** связывание алюмосиликатных изделий в огнеупорной кладке и сборка составных огнеупорных изделий и узлов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МШ-42
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не менее	42
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более	2,5
углекислого натрия (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ), в пределах	0,12-0,18
лигносульфонатов (ЛСТ), в пределах	0,07-0,13
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	5
Массовая доля влаги, %, не более	5
Огнеупорность, °С, не ниже	1730
Зерновой состав (массовая доля фракций, прошедших через сетку номер), %:	
2, не менее	-
1, не менее	100
05, в пределах	-
05, не менее	95
009, в пределах	60-85
009, не менее	-

Допускается по соглашению сторон изготовление мертеля марки МШ-42 с массовой долей Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> не более 4%, огнеупорностью не ниже 1710 °С.

**Упаковка:** в соответствии с ГОСТ 24717

В мягкие контейнеры с водонепроницаемым вкладышем. Массу мягкого контейнера с мертелем определяют непосредственно после его заполнения и указывают на мягком контейнере; либо в бумажные влагозащитные мешки. Мешки формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 с дополнительной упаковкой в «стретч» или полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354, предохраняющую транспортный пакет от попадания атмосферных осадков. Масса мертеля при расфасовке в бумажные влагозащищенные мешки должна быть (25,50) кг ± 0,2 кг; либо по согласованию между изготовителем и потребителем допускается другая упаковка, надежно защищающая мертель от увлажнения и загрязнения

Подробная информация о продуктах на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717.

**Срок хранения:** 1 год от даты изготовления.

Хранение осуществляется в крытых складах, в бункерах или контейнерах изготовителя или потребителя в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
применения изделий: [e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
заказа изделий: [tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

