



ИКББ-35

СТО 05802307-3-009-2016

Тип: изделия огнеупорные керамобетонные

Назначение: работа в агрессивных средах в области высоких температур до 1400 °С в цветной и черной металлургии, химической и нефтехимической промышленности, энергетике и других отраслях промышленности.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ИКББ-35
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	35
Огнеупорность, °С, не ниже	1700
Пористость открытая, %, не более	21
Плотность, г/см ³ , не менее	2,1
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	20
Предельная температура службы, °С	1400
*Теплопроводность, Вт/(м·К), не более	1,43
Водопоглощение, %, не более	10

*Определяется по требованию потребителя

Упаковка: термоусадочная пленка

Срок хранения: неограничен

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведенные данные являются информационными и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16
tdom@slsoz.ru

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru