

## SL PRECAST 45

СТО 05802307-3-001-2022

Тип: изделия бетонные огнеупорные

**Назначение:** применяются в печах для плавки алюминия, для изготовления горелочных камней, в печах пиролиза и риформинга, в инсинераторах; в черной металлургии – в газоходах, в термических печах, в цементной индустрии – холодильник, циклоны

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 45
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не менее	45
CaO, не более	9
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более	2,5
Плотность, г/см <sup>3</sup> , в пределах	2,2±10%
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup> , не менее	25
Остаточные изменения размеров после выдержки в течение 2 ч при температуре, °С	1000
%, не более	0,4
Максимальная температура применения, °С	1450*

\*Применяется одновременно до температур 1550 °С

**Упаковка:** термоусадочная пленка

**Срок хранения:** неограничен

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Вышеприведенные данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 3 25 50, 6 44 16  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, [refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru)  
[slsoz.ru](http://slsoz.ru)

