

МКРГП 500

СТО 05802307-1-009-2024

Тип: плиты стекловолокнистые огнеупорные теплоизоляционные на глинистой связке

Назначение: теплоизоляция различных нагреваемых объектов во всех отраслях промышленности, прибыльной части изложниц при разливе стали, рабочих слоёв колпаковых печей, нагревательных печей, электрических, термических печей всех типов, в воздухонагревателях доменных печей, в изоляции котлов, миксеров для доводки алюминия, в установках по производству водорода, в футеровке прибыльных надставок

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МКРГП 500
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ , не менее	45
Относительное изменение массы при прокаливании, %, не более	12
Кажущаяся плотность, кг/м ³ , не более	500
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, не более, при средней температуре:	
200 °С	0,075
400 °С	0,110
600 °С	0,150
800 °С	0,200
Отбитость углов и рёбер, мм, не более:	
Длиной	30
Глубиной	20
Кривизна, мм, не более	12
Предельное отклонение размеров изделий, мм:	
Длина	± 10
Ширина	± 10
Толщина	± 5
Максимальная температура применения, °С	1250

Размеры плит:

Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
500÷700	400÷500	30; 40; 50; 60; 70; 80; 100
550	550	30; 40; 50; 60; 70; 80; 100

Срок хранения: неограничен, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Хранение и транспортирование в соответствии с ГОСТ 24717. Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

