



## МТ-Ш

СТО 05802307-6-002-2024

Тип: мастика термостойкая шамотная

**Назначение:** применяют в промышленности для конструкционного склеивания пористых материалов: огнеупорных теплоизоляционных изделий, материалов и изделий огнеупорных теплоизоляционных муллитокремнезёмистых стекловолоконистых, а также стекловолокна огнеупорного керамического, изделий огнеупорных шамотных и полукислых общего назначения, изделий огнеупорных бетонных, для заделки швов и соединений в местах контакта огнеупорных изделий и металла, как кладочный раствор с температурой применения до 1650 °С.

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                                            | МТ-Ш |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Массовая доля, %: $Al_2O_3$ , не менее                             | 38   |
| $Fe_2O_3$ , не более                                               | 1,5  |
| Продолжительность склеивания в естественных условиях, ч., не менее | 24   |
| Содержание сухого остатка, %, не менее                             | 70   |
| Плотность, г/см <sup>3</sup> , не более                            | 1,8  |
| Прочность шва на сдвиг, Н/мм <sup>2</sup> , не менее               | 2,5  |
| Температура применения, °С, не выше                                | 1650 |

Эксплуатация (применение):

Температура поверхности при применении мастики в пределах от +5 °С до +140 °С.

Температура окружающей среды при использовании мастики не ниже +15 °С.

Максимальная толщина шва не должна превышать 2 мм.

Условный расход мастики на 1м<sup>2</sup> для марки МТ-Ш составляет 2,4 кг.

**Упаковка:** пластиковая тара с герметичной крышкой.

**Срок хранения:** при условии герметичности тары составляет 5 месяцев от даты изготовления.

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадание атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

По вопросам  
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам  
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

