

SL REFMUL Z11

СТО 05802307-0-010-2023

Тип: изделия корундооксидцирконийсиликатные

Назначение: канальные блоки, сложные фасонные изделия, изделия для питателя, мешалки и т.п., применяемые для стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFMUL Z11
Массовая доля, %: Al_2O_3 ,	76
Fe_2O_3	0,1
ZrO_2	11
Средняя плотность, г/см ³	3,0
Открытая пористость, %	16
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	80
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °С	0,1
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, при средней температуре	
200 °С	0,889
400 °С	1,238
600 °С	1,295
800 °С	1,334
Температура деформации под нагрузкой, $t_{0,6}$ (0,2Н/мм ²), °С	1600
Максимальная температура применения, °С	1650
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °С	>40

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.
Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут измениться без дополнительного уведомления.

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

