



SL PRECAST 48

СТО 05802307-3-001-2024

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: изделия применяются в печах для плавки алюминия, для изготовления горелочных камней, в печах пиролиза и риформинга, в инсинераторах; в чёрной металлургии – в газоходах, в термических печах, в цементной индустрии – холодильник, циклоны. Изделия огнеупорные тонкостенные бетонные с минимальной толщиной стенки до 3 мм.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST 48
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	47
CaO	4
Fe ₂ O ₃	1,3
Средняя плотность, г/см ³	2,0
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	11
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч при температуре 1000 °С	0,6
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре	
200 °С	0,532
400 °С	0,625
600 °С	0,672
800 °С	0,731
Максимальная температура применения, °С	1400

По требованию потребителя возможен обжиг изделий. При этом, при размещении заказа, в конце обозначения марки изделия проставляется буква F, которая обозначает, что изделие требует обжиг.

Упаковка: термоусадочная плёнка

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями. Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов. В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»