



SL ANCHOR 60

СТО 05802307-0-011-2025

Тип: изделия анкерные керамические огнеупорные фасонные

Назначение: используются для монолитной кладки перекрытий и стен теплотехнических агрегатов и для закрепления футеровки на несущих стальных конструкциях

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL ANCHOR 60
Массовая доля, %: Al_2O_3	60
Fe_2O_3	1,5
Открытая пористость, %	20
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	45
Температура деформации под нагрузкой $t_{0,6}$ (0,2 Н/мм ²), °C	1550
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °C	0,4

Упаковка: по ГОСТ 24717 со следующими дополнениями. По соглашению сторон допускается использовать другие материалы и способы упаковывания, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.

Транспортирование и хранение: в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнением.

Срок хранения изделий при соблюдении правил транспортирования и хранения неограничен.

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные, основанные на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

