

SL MAREF 95

СТО 05802307-0-005-2025

Тип: изделия огнеупорные корундовые
Метод применения: кладка

Назначение: футеровка различных тепловых агрегатов

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL MAREF 95
Массовая доля, %: Al_2O_3 , свыше	93
Fe_2O_3 , не более	0,3
Открытая пористость, %, не более	17
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее	80
*Температура деформации под нагрузкой $t_{0,6}$ (0,2 Н/мм ²), °С, не ниже	1700
Остаточные изменения размеров при нагреве при температуре 1500 °С, %, не более	0,1
*Коэффициент теплопроводности, Вт/мК, при средней температуре	
105°С	2,7
815°С	2,8
1100°С	2,85

*значения являются справочной величиной

Остаточные изменения размеров при нагреве определяют по соглашению сторон

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями
По соглашению сторон допускается использовать другие материалы и способы упаковывания, обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.

Транспортирование и хранение: в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.

Срок хранения изделий при соблюдении правил транспортирования и хранения неограничен.

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

