СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА

SL REFAL 62

СТО 05802307-0-010-2023

Тип: изделия муллитовые

Назначение: своды канальных блоков стекловаренных печей и другие изделия, применяемые в стекольной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL REFAL 62
Массовая доля, %: Al_2O_3	62
Fe_2O_3	0,7
Средняя плотность, г/см^3	2,45
Открытая пористость, %,	18
Предел прочности при сжатии, Н/мм^2	100
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, при температуре 1500 °С	0,9
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, при средней температуре	
200 °С	0,863
400 °С	0,963
600 °С	1,012
800 °С	1,092
Температура деформации под нагрузкой, $t_{0,6}$ (0,2Н/мм^2), °С	1450
Максимальная температура применения, °С	1550
Термостойкость, водные теплосмены, при температуре 1300 °С	100

Упаковка: по ГОСТ 24717
Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями. Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 1 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58, e.centr@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74, tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57, refractory@slsoz.ru
slsoz.ru

ISO 9001:2015 ООО «ДКС РУС»

2025

СУХОЛОЖСКИЙ ОГНЕУПОРНЫЙ ЗАВОД