

SL PRECAST 1,4-1800

СТО 05802307-3-005-2024

Тип: изделия бетонные огнеупорные
теплоизоляционные

Назначение: применяются в теплоизоляционном слое в плавильных, термических, обжиговых печах, в печах и агрегатах нефтехимической и цементной промышленности; футеровка газоходов и агрегатов, без механической и истирающей нагрузки на футеровку, с нейтральной или окислительной средой

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | SL PRECAST 1,4-1800 |
|--|---------------------|
| Массовая доля, %: Al ₂ O ₃ | 99 |
| CaO | 0,9 |
| Fe ₂ O ₃ | 0,05 |
| Кажущаяся плотность, г/см ³ | 1,4 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм ² | 2 |
| Остаточные изменения размеров, %, после выдержки при температуре 1500 °С | 0,2 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре: | |
| 200 °С | 0,741 |
| 400 °С | 0,899 |
| 600 °С | 0,987 |
| 800 °С | 1,090 |
| Температура деформации под нагрузкой, °С | >1650 |
| Максимальная температура применения, °С | 1800 |
| Термостойкость, воздушные теплосмены при 1300 °С | 100 |

По требованию потребителя возможен обжиг изделий. При этом, при размещении заказа, в конце обозначения марки изделия проставляется буква F, которая обозначает, что изделие требует обжига.

Упаковка: по ГОСТ 24717 с дополнениями:
термоусадочная плёнка

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.

Срок хранения: неограничен
Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru