

МТ-Ц 60

Сертификат поставщика

Тип: мастика огнеупорная

Назначение: готовый к применению материал. Используется для создания герметичного уплотнения футеровки стекловаренных печей.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МТ-Ц 60
Массовая доля, %: Zr_2O_3 , Fe_2O_3	60 0,1
Продолжительность склеивания в естественных условиях, ч.	32
Содержание сухого остатка, %	90
Плотность, г/см ³	2,65
Прочность шва на сдвиг, Н/мм ²	10
Температура применения, °С, не выше	1700

Эксплуатация (применение):

Температура поверхности при применении мастик в пределах от +5 °С до +140 °С.

Температура окружающей среды при использовании мастик не ниже +15 °С.

Максимальная толщина шва не должна превышать 2 мм.

Условный расход мастики на 1м², для марки МТ-Ц 60 составляет 9 кг.

Упаковка: пластиковая тара с герметичной крышкой.

Срок хранения: при условии герметичности тары составляет 5 месяцев с даты изготовления.

Хранение осуществляется в крытых складах в условиях, исключающих попадания атмосферных осадков, в герметично закрытой таре.

Подробная информация о продукте, инструкция по применению на сайте slsoz.ru

Транспортирование мастик производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Вышеприведённые данные, основанные на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам
применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам
заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

