

SL ISOCAST® 0,8-1100 SE

СТО 05802307-3-006-2023

Тип: смесь огнеупорная бетонная теплоизоляционная

Метод применения: самовспучивание, штыкование

Тип связи: химическая

Назначение: для получения бетонной

теплоизоляционной массы и для изготовления огнеупорной бетонной монолитной футеровки в труднодоступных местах без применения вибрации.

Пример применения: футеровка труднодоступных мест, зазоров

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL ISOCAST® 0,8-1100 SE
Кажущаяся плотность, г/см ³ : после сушки при 110 °С после обжига при 815 °С	0,8 0,8
Предел прочности при сжатии бетона, Н/мм ² , после сушки при 110 °С	2,1
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре, 200 °С 400 °С 600 °С 800 °С	0,180 0,240 0,310 0,430
Максимальная температура применения, °С	1100
Условный расход смеси на 1 м ³ , т	0,8

Наличие в марках смесей букв «SE» обозначает, что смеси самовспучивающиеся.

Смесь марки ISOCAST® 0,8-1100 SE состоит из трех компонентов и поставляется в виде сухого компонента и связующего. Количество связующего составляет 65%; общее количество сухого компонента составляет 35%, из них сыпучего компонента (смеси) 53,5% и волокнистой добавки 46,5%. Смешивание сухого компонента и связующего производится непосредственно перед применением.

Упаковка: в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями: в бумажные влагозащищённые мешки. Мешки формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663 с дополнительной упаковкой в плёнку «стретч» или полиэтиленовую плёнку по ГОСТ 10354. Связующее поставляется в полимерных канистрах и контейнерах.

Срок хранения: сухого компонента смеси в упаковке 1 год со дня изготовления.

Хранение связующего не более 1 года со дня изготовления, при температуре не ниже +2°С

Хранение и транспортирование смеси, связующего в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.

Транспортирование связующего при температуре не ниже +2°С

Хранение осуществляется в сухих крытых помещениях, в условиях, исключающих увлажнение и засорение материалами другого состава, а также обеспечивающих целостность упаковки

Подробная информация о продукте на сайте slsoz.ru

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»