

SL PRECAST LC SiC 35 SF

Сертификат поставщика

Тип: изделия бетонные огнеупорные

Назначение: изделия карбидокремниевые низкоцементные, применяются в футеровках рабочего слоя входной камеры циклонов, холодильника вращающихся печей в цементной промышленности

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST LC SiC 35 SF
Массовая доля, %: Al ₂ O ₃	50
CaO	1,5
Fe ₂ O ₃	0,5
SiC	35
Средняя плотность, г/см ³ , в пределах	2,65±10%
Предел прочности при сжатии, Н/мм ²	
после сушки при 110 °С	75
после обжига при 1000 °С	120
после обжига при 1300 °С	150
Остаточные изменения размеров, %, после выдержки 2 ч	
при температуре 1000 °С	0,2
при температуре 1300 °С	0,4
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К), при средней температуре:	
200 °С	0,778
400 °С	0,922
600 °С	1,209
800 °С	1,338
Максимальная температура применения, °С	1500
Температура деформации под нагрузкой t _{0,6} (0,2 Н/мм ²), °С	1420
Термостойкость, количество водных теплосмен при 1300 °С	>100
Открытая пористость, %	19

По требованию потребителя возможен обжиг изделий. При этом, при размещении заказа, в конце обозначения марки изделия проставляется буква F, которая обозначает, что изделие требует обжиг.

Упаковка: по ГОСТ 24717

Срок хранения: неограничен

Подробная информация о продукте
на сайте slsoz.ru

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями.

Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов.

В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
e.cent@slsoz.ru

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru



ООО «АКС РУС»