



СПС-1

СТО 05802307-3-003-2024

Тип: смесь печная

Тип связи: цементно-керамическая

Назначение: используется для кладки бытовых печей, каминов и дымоходов, для оштукатуривания печей, крепления изразцов с максимальной температурой применения не выше 1100 °С

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	СПС-1
Массовая доля влаги, %, не более	2
Время пригодности растворной смеси к использованию, ч., не более	3
Предел прочности при сжатии, Н/мм ² , не менее, после сушки при 110 °С	5
Температура при нанесении смеси, °С, в пределах	от +5 до +30
Количество воды затворения, л, на 1 кг смеси	0,13
Насыпная плотность, г/см ³ , в пределах	1,6±15%
Расход смеси при толщине слоя 2 мм, кг/м ²	4,4
Минимальная толщина слоя, мм	2
Полное время твердения, не менее, сутки	1

Упаковка: бумажные влагозащищённые мешки

Срок хранения: в упаковке 12 месяцев со дня изготовления

Хранение и транспортирование смеси в соответствии с ГОСТ 24717.

Подробная информация о продукте на сайте sloz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58
применения изделий: e.cent@slsoz.ru

По вопросам +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74
заказа изделий: tdom@slsoz.ru, sale@slsoz.ru

АО «Сухоложский огнеупорный завод»
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02
Факс: +7 (343 73) 4 29 57
refractory@slsoz.ru, slsoz.ru

