

## SL PRECAST LC 76

### Сертификат поставщика

**Тип:** изделия бетонные огнеупорные

**Назначение:** изделия низкоцементные применяются в печах цветной металлургии, в печах нефтехимической промышленности (пиролиза, риформинга и т.п.), в инсинераторах и термических

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	SL PRECAST LC 76
Массовая доля, %: Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> CaO Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	76 2 1,5
Средняя плотность, г/см <sup>3</sup> , в пределах	2,85±10%
Предел прочности при сжатии, Н/мм <sup>2</sup>	60
Остаточные изменения размеров, %, при выдержке 2 ч при температуре 1000 °С	0,1
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К, при средней температуре 200 °С 400 °С 600 °С 800 °С	0,890 1,130 1,323 1,541
Температура деформации под нагрузкой, °С	1540
Максимальная температура применения, °С	1650
Открытая пористость, %	16
Термическая стойкость, водные теплосмена при 1300 °С	>100

По требованию потребителя возможен обжиг изделий. При этом, при размещении заказа, в конце обозначения марки изделия проставляется буква F, которая обозначает, что изделие требует обжига.

**Упаковка:** термоусадочная плёнка

**Срок хранения:** неограничен

Подробная информация о продукте на сайте [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

Хранение и транспортирование изделий в соответствии с ГОСТ 24717 с дополнениями. Хранение изделий осуществляется в закрытых складах по высоте не более 2 ярусов. В зависимости от конфигурации изделий допускается их складирование в 3 яруса.

Вышеприведённые данные основаны на контроле производственных образцов, являются средними значениями и не могут быть использованы в проектных спецификациях. Данные, представленные в спецификации на продукцию, могут изменяться без дополнительного уведомления.

По вопросам применения изделий: +7 (343 73) 6 44 00, 6 43 58  
[e.cent@slsoz.ru](mailto:e.cent@slsoz.ru)

По вопросам заказа изделий: +7 (343 73) 6 43 42, 6 44 74  
[tdom@slsoz.ru](mailto:tdom@slsoz.ru), [sale@slsoz.ru](mailto:sale@slsoz.ru)

АО «Сухоложский огнеупорный завод»  
624800, Россия, Свердловская обл., г. Сухой Лог  
ул. Милицейская, 2

Тел.: +7 (343 73) 6 44 45, 6 44 38, 6 44 02  
Факс: +7 (343 73) 4 29 57  
[refractory@slsoz.ru](mailto:refractory@slsoz.ru), [slsoz.ru](http://slsoz.ru)

